

Технические сведения

Dekorin ЛАК ДЛЯ ЛОДОК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ДЕКОРИН ЛАК ДЛЯ ЛОДОК - бесцветный высокоглянцевый лак на основе уретанового алкидного связующего вещества, добавок и органических растворителей.

Характеристики:

- высокий глянец (блеск)
- повышенная водостойкость
- обладает атмосферостойкостью
- высокая эластичность

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для защиты и в качестве декоративного материала для деревянных столярных изделий (дверей, окон, жалюзи, настила), панелей, садовой мебели, заборов и прочих деревянных поверхностей из массива дерева и в оформлении элементов экстерьера. Наносится самостоятельно 1 - 2 слоя или 1 слой поверх поверхности, покрытой DEKORIN ЛАЗУРНОЕ ПОКРЫТИЕ или DEKORIN ТОП ЛАЗУРНОЕ ПОКРЫТИЕ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности

Сухую основу отшлифуйте (влажность 8 - 12%) (наждачная бумага с зернистостью 120 - 180, в последнем слое зернистость 240 - 320) и удалите пыль, воск, смолу и обезжирить с помощью нитро растворителя.

Перед нанесением покрытия грунтовка должна быть сухой, обезжиренной, отшлифованной (наждачной бумагой с зернистостью 240 - 320) и обеспылена.

Ремонт старых покрытий

Покрытия, которые не были повреждены, следует очистить и отшлифовать, а поврежденные части полностью удаляются. Сделайте тест на небольшой части старого покрытия и проверьте совместимость со старым покрытием.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Температура воздуха от +10°C до +35°C
- Относительная влажность воздуха от 20% до 80%

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Хорошо встряхните продукт перед использованием



ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

рабочая вязкость:

30 - 40 s, Ø 4 мм, 23°C

разбавление:

до 10 % по весу

диаметр распылителя:

1,3 - 1,5 мм

давление воздуха:

0,3 - 0,5 МПа

КИСТЬ / МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК

разбавление:

до 5% по весу

АО «HELIOS Srbija» | ул. Радована Грковича, д. 24 | 32300 г. Горни Милановац | Сербия
Тел.: +381 32 771 072, +381 32 771 070 | Факс: +381 32 713 393 | E-mail: info@helios.rs | www.helios.rs

Технические сведения

Dekorin ЛАК ДЛЯ ЛОДОК

ПОДХОДЯЩАЯ ГРУНТОВКА

Используется в составе с продуктами

НИТРО ЛАК

DEKORIN ЛАЗУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

DEKORIN ТОП ЛАЗУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Технические данные приведены для целей достижения оптимальных результатов использованием продуктов завода-изготовителя АО «Helios Srbija». Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить возможные изменения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип связующего вещества:	Уретан - алкидная смола
Способ нанесения:	кисть, малярный валик и пневматическое распыление
Вязкость (DIN 53211):	80 - 100 s (Ø 4 мм, 23°C)
Удельный вес:	0,89 - 0,91 кг/лит.
Цвет:	бесцветный
Блеск, ISO 2813:	мин. 80%
VOC - ЛОС:	A (e), 400 г/лит. продукт содержит макс. 400 г/лит.
Рекомендуемая толщина сухой пленки:	40 мкм в одном слое
Макс. толщина мокрой пленки:	100 мкм один слой нанесения покрытия
Макс. толщина сухой пленки:	50 мкм один слой нанесения покрытия
Теоретический расход лака для покрытия • для 40 мкм сухой пленки:	10 - 12 м ² /лит. в зависимости от способа нанесения
Сушка (T=+20° C, отн.вл.65%):	<ul style="list-style-type: none"> • на пыль 1 - 3 часа • прикосновение (ощупь) 4 - 8 часов • полностью сухой 48 часов <p>В условиях низких температур и более высокой относительной влажности время сушки увеличивается</p>
Перерыв между нанесением покрытия:	<ul style="list-style-type: none"> • рекомендуемый 24 часа • минимальный 2 - 3 часа пневматическим распылением, 12 часов кистью или малярным валиком • максимальный без ограничения
Разбавитель:	DURLIN Масляный разбавитель
Упаковка:	0,75 лит., 5 лит.
Хранение и срок годности:	Хранится в сухом помещении, в оригинальной закрытой упаковке, защищенной от прямых солнечных лучей (+5°C до +25°C) Срок годности - 36 месяцев.

АО «HELIOS Srbija» | ул. Радована Грковича, д. 24 | 32300 г. Горни Милановац | Сербия
Тел.: +381 32 771 072, +381 32 771 070 | Факс: +381 32 713 393 | E-mail: info@helios.rs | www.helios.rs