

Технические сведения

Fasakril

АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловая защитная декоративная фасадная штукатурка (гранулированная крошка) – Z или рифленая (рифленая) - R структура для отделки наружных и внутренних стеновых поверхностей

Характеристики:

- легко наносится,
- паропроницаемость,
- обладает атмосферостойкостью,
- устойчива к царапинам и ударам,
- эластична

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется как готовый структурный отделочный раствор для фасадов с основными субстратами, массами для выравнивания, бетонных поверхностей и используется в качестве отделочного слоя системе теплоизоляции.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основа должна быть ровной, чистой, сухой, незамерзшей и твердой. Перед началом работ защитите столярные изделия, стекло и металл. Нанесите на основу FASAKRIL GRUND ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ. Рекомендуется использование оттенков FASAKRIL GRUND ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ в тон штукатурки, и тем самым достигается равномерный (ровный) вид поверхности. После 24 часов высыхания нанесите FASAKRIL АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Оптимальная рабочая температура от +10°C до +30°C.
- Нельзя наносить при температуре ниже +5°C или выше +35°C и влажности воздуха выше 80%.
- Указанные условия распространяются на площади, основание и сам материал.
- Нельзя работать во время дождя, в туманную погоду, под прямым воздействием солнца и ветра.
- Высокая влажность и низкие температуры могут продлить время высыхания материала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием FASAKRIL АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА помешайте мешалкой в оригинальной упаковке. При необходимости консистенция раствора может быть отрегулирована добавлением воды (макс. 1,0 дл на ведро раствора). Наносить вручную, равномерно с помощью шпателя из нержавеющей стали с наиболее крупной зернистостью или распылить с помощью механического соответствующего устройства.

FASAKRIL АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА Z сразу структурировать круговыми движениями шпателем до получения однородной текстуры. FASAKRIL АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА R после непродолжительного высыхания с помощью пластикового шпателя можете оформить желаемую структуру: круговую, вертикальную или горизонтальную. Работайте равномерно и без перерывов.

На оштуп фасадный раствор сухой через 6-10 часов, а через 24 часа больше нет необходимости в защите поверхности от осадков. Низкие температуры и высокая влажность могут значительно продлить время сушки. В таких условиях поверхность нуждается в более длительной защите от осадков.

Темные оттенки не рекомендуются. Более темные оттенки нагреваются гораздо сильнее, и на поверхности могут возникать термические напряжения и трещины в TIS. Для одной стороны фасада рекомендуется использовать одну и ту же партию раствора или же смешать несколько ведер разных растворов. При воспроизведении оттенков FASAKRIL АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА возможны небольшие отклонения от стандарта (тональная таблица) из-за различий в структуре и грануляции штукатурки и различных условий сушки.



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент должен быть тщательно вымыт водой сразу после использования. Если не мыть инструмент сразу после его использования, отвердевшие остатки раствора следует удалить механическим способом. Удаление можно облегчить, погрузив инструмент в воду на несколько часов.

АО «HELIOS Srbija» | ул. Радована Грковича, д. 24 | 32300 г. Горни Милановац | Сербия
Тел.: +381 32 771 072, +381 32 771 070 | Факс: +381 32 713 393 | E-mail: info@helios.rs | www.helios.rs

Технические сведения

Fasakril

АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, пигменты, армирующие волокна, добавки и вода.
Оттенки:	Белого цвета, оттенок в соответствии с ZVEZDA TIS тональной таблицы, в пунктах продаж системы HG MIX.
Плотность:	~ 1,90 – 2,00 кг/дм ³
Расход:	1,5 мм Z: ок. 2,6 кг/м ² 2,0 мм Z: ок. 2,8 кг/м ² 2,0 мм R: ок. 2,8 кг/м ² 1,5 мм R: ок. 2,6 кг/м ²
Разбавление:	При необходимости с водой (макс. 1,0 дл на 25 кг раствора штукатурки).
EU VOC категория и ограничения:	A (a), 30 г/л; макс. 30 г/л.
Паропроницаемость/ Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, sD-значение, (EN ISO 7783-2)	0,76 м (класс V2 – средняя паропроницаемость)
Капиллярное водопоглощение (коэффициент капиллярного водопоглощения), w (EN 1062-3)	0,08 кг/м 2 h0,5 (класс W3 – низкое водопоглощение)
Адгезионная прочность на бетонной основе (SIST EN 1542: 2000)	0,84 N/мм ²
Упаковка:	Пластиковая упаковка 25 кг
Срок годности:	Хранится в сухом помещении, в оригинальной закрытой упаковке, защищенной от прямых солнечных лучей и замерзания (от +5°C до +30°C). Срок годности - до даты, указанной на упаковке. ПРОДУКТ НЕЛЬЗЯ МОРОЗИТЬ!

Технические данные приведены для целей достижения оптимальных результатов использованием продуктов завода-изготовителя АО «Helios Srbija».

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить возможные изменения.

АО «HELIOS Srbija» | ул. Радована Грковича, д. 24 | 32300 г. Горни Милановац | Сербия
Тел.: +381 32 771 072, +381 32 771 070 | Факс: +381 32 713 393 | E-mail: info@helios.rs | www.helios.rs